

# CONSTRUCOLOR® E02-AA033

## IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE ELASTOMERICO

*Technology Solutions for the Construction Industry*

### INFORMACION GENERAL

CONSTRUCOLOR® E02-AA033 es un impermeabilizante y aislante elastomérico base agua 100% acrílico, con muy alto contenido de sólidos acrílicos, libre de solventes, de color blanco que no se torna amarillo y no se le adhiere el polvo.

E02-AA033 se manufactura con tecnología de punta, materias primas de muy alta calidad y estricto control de calidad, lográndose excelente desempeño y durabilidad aún bajo condiciones ambientales severas. y amigable con el medio ambiente

El impermeabilizante E02-AA033 se adhiere a superficies de concreto, mortero o de láminas galvanizadas.

E02-AA033 tiene incorporado filtros de rayos UV, o cual lo hace ideal para aplicaciones en las que se requiere o desea optimizar la elasticidad, durabilidad y apariencia de la aplicación

### APLICACION

Cuidando que la superficie esté libre de grasa, polvo o cualquier otra sustancia que impida el contacto directo con la misma, primero debe aplicarse una capa del elastomérico transparente CONSTRUCOLOR® E02-AA030, diluido 1:1 en agua (ver ficha técnica de este producto), para lo cual puede utilizarse rodillo, brocha o aspersor de baja presión con boquilla en forma de abanico.

Posteriormente se procede a la aplicación de una capa del E02-AA033, utilizando rodillo o brocha a razón de 20 m<sup>2</sup> por cubeta (215 pies<sup>2</sup>).

Ambos productos no se deben aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C (40°F), tampoco cuando la humedad relativa sea mayor al 90% o se espere lluvia, cuando la temperatura se espera por debajo del punto de rocío en las siguientes seis horas después de haber sido aplicado.

Utilice agua para el lavado de brochas, aspersores y rodillos, así como las demás herramientas y utensilios empleados.

### RENDIMIENTO

El rendimiento de E02-AA033 depende de la porosidad de la superficie a proteger y del método de aplicación utilizado, pudiéndose determinar fácilmente en pruebas

bajo las condiciones normales en que se operaría. Se recomienda aplicar un kilo de E02-AA033 por m<sup>2</sup> (10.76 pies<sup>2</sup>).

### ENVASES

CONSTRUCOLOR® E02-AA033, se envasan en cubetas con 20 kilos (44.09 libras), el producto se conserva en la cubeta cerrada hasta por un año a temperaturas entre 0°C y 30°C.

### PRECAUCIONES

Las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales se proporcionan a solicitud.

### GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia del control de calidad en la manufactura del Impermeabilizante y Aislante Elastomérico E02-AA033. Toda la información, recomendación y sugerencias proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con sus productos, están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestros productos e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®, por lo tanto es necesario que el usuario pruebe previamente nuestros productos e información, para que determine a su propia satisfacción si le son convenientes para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos.

MEXICO  
Teléfono 81 2187 5000  
WhatsApp 81 2513 4213  
[ventas@construcolor.com](mailto:ventas@construcolor.com)

**CONSTRUCOLOR®**

*Technology Solutions for the Construction Industry*

[www.construcolor.com](http://www.construcolor.com)

ESTADOS UNIDOS  
Teléfono 210 714 3488  
[sales@construcolor.com](mailto:sales@construcolor.com)